



AMF ECOMIN Planet

- AMF ECOMIN Planet es una placa de fibra mineral biosoluble para cielos rasos modulares, económica, con superficie fisurada y absorción acústica media.
- Reflexión lumínica alta (85%)
- Ideal para pequeños negocios y comercio minorista



Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes	<p>Board</p>														
Espesor (mm)	13														
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos	610 x 610 1220 x 610														
Sistema	Visible, desmontable - Sistema C														
Peso	2.9 - 3.1 kg / m ²														
Color	Blanco														
Absorción de sonido	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ según EN ISO 11654 - Clase D <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frecuencia f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.40</td> <td>0.45</td> <td>0.65</td> <td>0.70</td> <td>0.65</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.55 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65									
Reacción al fuego	Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflexión lumínica	85%														
Conductividad térmica	$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ según EN 12667														
Resistencia a la humedad	RH 90% para 610x610mm, RH 70% para 610x1220mm														
Calidad del aire interior	A+ E1														
Tipo de limpieza															
Sustentabilidad	35-46% EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G														

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.