

QUIADSA®



R-38

IMPERMEABLEBILIZANTE LIQUIDO



DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / SJL / Chorrillos

HOJA TÉCNICA

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO R-38

Membrana líquida MS de alta elasticidad, y gran resistencia a la tracción. además, cura con la humedad y se aplica incluso en superficies húmedas o mojadas.

PROPIEDADES

Temperatura de aplicación +5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
Alta calidad
Excelente manejabilidad
No tack superficial al secar
Resistencia al envejecimiento
Resistencia a la intemperie
Elevada resistencia a la radiación UV
Bajo olor
No merma
Interior/Exterior
Elasticidad permanente
Embalsable

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bote 1 kg (12uds)
Caducidad	18 meses
Colores	Blanco
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

APLICACIONES

Membrana aislante altamente flexible para impermeabilización de:

Terrazas, tejados y cubiertas
Canalones, tuberías y acequias
Grietas en tejados y paredes
Juntas en exterior e interior
Paredes tanto interior y exterior de sótanos
Estructuras enterradas.

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias, exentas de polvo y grasa. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Se puede aplicar directamente desde el envase.

Aplicación general: Aplicar sobre la superficie con brocha o rodillo. Se deben dar capas de 1 mm de grosor y aplicar una segunda mano una vez se haya secado el producto (aprox. 6h).

Cubiertas transitables: Se debe instalar una malla de refuerzo intermedia. Antes de aplicar la segunda capa se debe comprobar el secado de la primera (aprox. 6h)

Aplicación como adhesivo: Verter el producto sobre el sustrato a embalsar, extenderlo de forma uniforme con una rasqueta de 4 mm o superior, colocar el suelo sobre la capa del IMPERMEABILIZANTE R-38 y presionar con firmeza.

Aplicación en cartuchos: para sellar grietas, fisuras o perforaciones en techos, sellar juntas en canalones, tragaluces, entre la chimenea y el techo. Se recomienda el uso de una cánula de pico de pato para una mejor aplicación.

RENDIMIENTO

El rendimiento mínimo de cada capa debe ser de 1 mm de espesor. La membrana podría degradarse de forma prematura si se emplea un rendimiento inferior al recomendado.

