


# QUIADSA®



## SELLADOR ESPUMA DE POLIURETANO QUIADSA SP-128 750 ML



**DISTRIBUIDOR MAVEGSA**  
Av. República de Panamá #5255  
Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas1@mavegsa.com](mailto:ventas1@mavegsa.com)  
[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

**Locales:** Surquillo / Barrio Médico / Faucett /  
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /  
San Juan de Miraflores / Lurín

## SELLADOR ESPUMA DE POLIURETANO QUIADSA SP-128 750 ML

### DESCRIPCIÓN

Espuma de poliuretano que retícula al contacto con la humedad.

### PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C
- ✓ Temperatura ideal del envase +20-+25°C
- ✓ Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ Ofrece buen aislamiento térmico y acústico
- ✓ Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir con otro material y pintar.
- ✓ Envase con cánula reutilizable

### APLICACIONES

- ✓ Aplicación manual
- ✓ Producto ampliamente usado en la construcción para sellar o rellenar juntas entre diferentes materiales y estructuras.
- ✓ Aislamiento y montaje de sistemas de ventilación y climatización.
- ✓ Montajes de puertas, ventanas, tuberías y escaleras.
- ✓ Relleno de huecos de paredes.
- ✓ Estancamiento y relleno de huecos en remolques, cascos de los barcos.



Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Bote	750 ml	12 uds	18 meses

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la forma de suministro:

Características	Método	Unidades	Valores
Densidad		Kg/m <sup>3</sup>	20-25
Volumen expansión (bote 750ml)		litros	40-45
Dureza a la presión	DIN 53421	MPa	0,04-0,05
Seco al tacto 18°C/60%HR		min	5-10
Tiempo de corte d=3cm (18°C/60%HR)		min	25
Tiempo de endurecimiento		horas	1-1,5
Absorción de agua	DIN 53428	%	Max 1% del volumen
Resistencia a la tracción	DIN 53455	Kg	7 - 8 KG
Alargamiento a la rotura	DIN 53455	%	20-25
Conductividad térmica (20°C)	DIN52612	W/ mk	0,039
Clase de inflamabilidad	DIN 4102		1ª PARTE B3

## ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales de construcción como madera, hormigón, ladrillos, tejas, metales y aluminio.

No tiene adhesión sobre polietileno, silicona y PTFE.

## LIMPIEZA

La espuma fresca sobrante se recomienda eliminar con disolvente BRIK-CEN S-131

El producto una vez endurecido se retirará con medios mecánicos.



## MODO DE EMPLEO

Las superficies donde se vaya a aplicar la espuma deben estar limpias, libres de polvo y grasa.

Es conveniente pulverizar con agua la superficie o sustrato antes de la aplicación de la espuma para mejorar la adhesión, reticulación y curado de ésta.

En el momento de la aplicación el aerosol debe tener la temperatura recomendada, entre 20-25 °C, si fuese inferior colocamos el aerosol en agua tibia ( T<sub>max</sub>= 40°C) aproximadamente durante 20 min.

Antes del uso es necesario agitar enérgicamente el aerosol ( aprox 20 veces). Quitar la tapa del aerosol y colocar el tubo alargador (cánula) en la boquilla.

Invertir el aerosol (la aplicación se realiza con el aerosol boca abajo), Se extrae la espuma presionando suavemente la válvula y cuidando que el aerosol (bote) siempre tenga posición vertical invertida durante la aplicación.

La aplicación de la espuma se hace parcialmente, porque hasta secarse expande aproximadamente 2 ó 3 veces la cantidad inicialmente aplicada. Cuando se rellenan huecos superiores a 5 cm, la aplicación de la espuma se hace por capas. La segunda capa se aplica cuando la primera ha endurecido.

## RENDIMIENTO SELLADOR

500 -800 g/m<sup>2</sup>, según superficies.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

### Nota

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa ,tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos .