




**klar**

**TK SUN HOME**

## Techos Traslúcidos Klar



### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PRFV/FRP (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) es un material compuesto que combina resinas termoestables con filamentos y capas de fibra de vidrio, lo que le permite ser un material mecánicamente muy resistente, más liviano que otros materiales y además anticorrosivo.

Las coberturas TK5 SUN HOME y TK6 SUN HOME están fabricadas en un espesor de 0.7mm, de alta resistencia y durabilidad, y son el complemento traslúcido perfecto para los techos termoacústicos TK Klar, permitiendo su uso en diferentes proyectos de vivienda u obras de gran escala, sin importar las condiciones climáticas. Los paneles TK SUN HOME de PRFV brindan una garantía de 10 años.

### 2. PROTECCIÓN UV

Nuestras cubiertas cuentan con una película de protección contra los rayos UV del 99%.

**DISTRIBUIDOR MAVEGSA**  
Av. República de Panamá #5255  
Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas1@mavegsa.com](mailto:ventas1@mavegsa.com)  
[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

**Locales:** Surquillo / Barrio Médico / Faucett /  
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /  
San Juan de Miraflores / Lurín


### 3. BENEFICIOS

- Resistencia a la corrosión.
- Más iluminación natural.
- Antibacteriano.
- Protege del frío, calor y humedad.
- Rápido retorno de inversión
- Alta resistencia mecánica.
- Más ligero.
- Resistente a los impactos.

### 4. COLORES

Opal	Transparente
LT: 38%	LT: 82%

### 5. GEOMETRÍAS



Nota: Largos disponibles de 11.80. Otros largos consultar con su asesor especializado. Medidas en milímetros.

### 6. TABLA DE CARGAS

Distancia entre apoyos (m)	Carga (kg/m <sup>2</sup> )	Norma aplicada
0.90	50	ASTM D790-17

Nota: Tabla de cargas en promedio para las cubiertas TK5 Home y TK6 Home. Para una distancia entre correas mayor consulte con su asesor especializado.

## 7. PRUEBAS APLICADAS

### 6.1. PRUEBA DE IMPACTO

Ensayo	Norma aplicada	Norma aplicada
Prueba de impacto	NTC 1088	Clase $\geq 7.16$ Joules

### 6.2. PRUEBA DE FLAMABILIDAD

ENSAYO		NORMA APLICADA	
Prueba de Flamabilidad horizontal		ASTM D635 - 14	
Tiempo hasta 25mm (s)	Tiempo hasta 100mm (s)	Tiempo de combustión (s)	Velocidad de combustión (mm/min)
21,69	128,86	107,16	42,48

### 6.3. PRUEBA DE ABSORCIÓN DE AGUA

ENSAYO		NORMA APLICADA	
Standard Test Method for Water Absorption of Plastics		D570 - 98	
ENSAYO		NORMA APLICADA	
Standard Test Method for Water Absorption of Core Materials for sandwich Constructions		C272/C272M-18	
24		50	
Masa inicial (g)	Masa final (g)	Absorción (%)	
2,714	2,728	0,39	

### 6.4. PRUEBA DE FLEXIÓN

ENSAYO		NORMA APLICADA	
Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials		ASTM D638 - 14	
Esfuerzo máximo	Elongación de la rotura	Módulo de elasticidad	
208 MPa	3,59%	6,49 GPa	

## 6.5. PRUEBA DE TENSIÓN

ENSAYO		NORMA APLICADA
Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics		ASTM D638 - 14
ENSAYO		NORMA APLICADA
Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension1		ASTM D412 - 16
Esfuerzo máximo	Elongación a la rotura	Módulo de elasticidad
98 MPa	1,68%	6,8 GPa

## 6. NOTAS LEGALES

Todos los datos técnicos recogidos en esta ficha técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Klar son proporcionados de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Klar respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como instalados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Klar son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.