

FICHA TÉCNICA TRIPLAY FENÓLICO

Producto	Madera contrachapada revestida con película		Centro	Núcleo de la articulación de los dedos		
Película	Marrón		Película Gramaje	220 g/m ²		
Tamaño	2440*1220*18 mm		Pegamento	Melamina WBP		
NO.	Propiedad		Unidad	estándar	Valor de Prueba	Resultado
1	Contenido de humedad		%	EN 322	12	aprobar
2	Espesor medio Tolerancia		mm	±0,5	≤±0,5	aprobar
3	Pegamento Vínculo Fortaleza	Prueba única Vínculo Fortaleza Valor	Mpa	EN 314	Máximo 1,58	aprobar
					Mínimo 0,86	aprobar
		Promedio Madera Falla	%	/	80	aprobar
4	Doblado Fortaleza	Longitudinal	MPa	EN 310	49,56	aprobar
		Transverso			36.35	
5	Elástico Módulo	Longitudinal	MPa		6012	aprobar
		Transverso			4839	
6	Densidad		kg/m ³	EN 323	530	aprobar
7	Ciclo de vida		2-5 veces de reutilización decididas según el uso (limpieza y almacenamiento después de cada uso).			

DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / SJL